

## كيميا أيبوكسى ١١٢٩

دهان ايبوكسى للحديد والخرسانة

### مواصفات عامه :-

- يستخدم كيميا ايبوكسى ١١٢٩ عندما تكون هناك حاجة لدهان ذو مقاومة عالية للكيماويات والتآكل والأحتكاك .
- يمكن استخدامه في دهان الأرضيات والأسطح الخرسانية والصهاريج والمواسير والمكينات ومنشآت الطرق والكبارى .
- صالح لدهان خزانات مياه الشرب ومخازن الأغذية .
- يمكن دهان وجه واحد أو وجهين من كيميا ايبوكسى ١١٢٩ حسب الطلب .
- كيميا ايبوكسى ١١٢٩ يمكن أن يعطى سطح أملس وللحصول على سطح خشن يرش الوجه الأول بطبقة رمال نظ

### المواصفات الفنية :-

| اللون                                                                 | أبيض أو ملون                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| نسبة المواد الصلبة                                                    | ٦٨ %                                |
| الكثافة ( عند ٢٥ ° م )                                                | ١,٠٣ ± ٠,٠٢ كجم / لتر               |
| نسبة خلط المركبين أ ، ب بالوزن                                        | ٢ : ١                               |
| فترة التشغيل ( عند ٢٥ ° م ) ( وتقل فترة التشغيل بزيادة درجة الحرارة ) | ٤ ساعات                             |
| زمن الجفاف الابتدائى ( عند ٢٥ ° م )                                   | ساعتان                              |
| زمن الجفاف النهائى ( عند ٢٥ ° م )                                     | ٢٤ ساعة                             |
| فترة التصلب الكامل                                                    | ٧ أيام                              |
| وقت دهان الوجه التالي عند ( ٢٥ ° م )                                  | ١٢ : ٢٤ ساعة                        |
| أقل درجة حرارة للتشغيل                                                | ٥ ° م                               |
| أقل سمك للطبقة الجافة                                                 | ١٠٠ ميكرون                          |
| معدل الاستهلاك                                                        | ٢٠٠ : ٣٠٠ جم / م <sup>2</sup> / وجه |

### التشغيل :-

- بعد خلط مركبي كيميا ايبوكسى ١١٢٩ خلطا جيدا يمكن دهانه بالفرشاة أو الرول أو مسدس الرش .
- يجب أن يكون السطح المراد دهانه نظيفا جافا وخالي من الأتربة والزيوت والشحوم والشوائب الأخرى
- يفضل دهان وجه تحضيرى من كيميا ايبوكسى ١١٠١ بالنسبة للخرسانة وكيميا ايبوكسى ١١٣١ بالنسبة للحديد قبل دهان كيميا ايبوكسى ١١٢٩ .

### التخزين :-

لمدة ١٢ شهرا في ظروف تخزين مناسبة وفى عبوات مغلقة .

### العبوات :-



**Kemia**  
For Building Products

مجموعة ١ كجم      مجموعة ٣ كجم  
يتم الخلط طبقا لما هو مدون على العبوات

الإدارة و المبيعات : مدينة 6 أكتوبر - المحور المركزي - الحي الثالث  
المخاورة الأولى - عمارة رقم 79      تليفاكس : +202/38372423  
المصنع : طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - وادي النطرون  
تليفون وفاكس : 3551008 - 3551009 / +2045  
E-mail : kemia\_egypt@hotmail.com  
www.kemia-eg.com