كيميا ايبوكسى ١١٦٥

الموصفات العامة

مونة ايبوكسية لاصقة غير قالبة للانكماش خالية من المذيبات متوسطة اللزوجة على هيئة مركبين

مجال الاستعمال :

- ذو قدرة عالية فى لحام جميع أنواع المواد مثل الحديد والخرسانة وزرع اشاير حديد التسليح وتثبيت الجوايط
- يستخدم فى عمل طبقة مقاومة لتأثير الكيماويات والاجهادات الميكانيكية بأرضيات المصانع

المميزات :

- ذو قدرة عالية لمقاومة الأحمال الميكانيكية وتأثير الأحماض والكيماويات قوة التصاق عالية وقوة تحمل سريعة للأحمال الخفيفة

الخواص الفنية :

الكثافة	١,٩٥ كجم / لتر
نسبة خلط المركبين	١,١٢ بالوزن (كالمدون على العبوات)
فترة التشغيل	١٢٠ دقيقة ٠ ٢٥ ° م)
مقاومة الانضغاط	>٨٠٠ كجم / سم^2
مقاومة الانحناء	> ٤٠٠ كجم / سم^2
قوة اللحام بالخرسانة	٣ : ١ كجم / سم^2

طريقة الاستعمال :

- تنظيف الأسطح جيدا مع الجفاف ويفضل دهانها برايمر ايبوكسى مناسب
- خلط المركبين جيدا وملء المونة او فردها فى المكان المخصص لذلك

التخزين

- لمدة عـــــــــــــــامين في ظروف تخزين مناسبة وعبوات محكمة الغلق .

الإدارة و المبيعات : مدينة 6 اكتوبر - المحور المركزى - الحى الثالث
المجاورة الأولى - عمارة رقم 79 تليفاكس : 38372423/202+
المصنع : طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى - وادى النطرون
تليفون وفاكس : 3551008 - 3551009 / 2045+
E-mail : kemia_egypt@hotmail.com
www.kemia-eg.com