



كيميا لمنتجات البناء

Kemia

For Building Products



Fiber

بيتوبلاست WBF

(مستحلب بتوميني مطاطي مسلح بالألياف)

بيتوبلاست W.B.F مستحلب بتوميني مطاطي مسلح بالألياف عازل للرطوبة
فاتق الجودة للإستعمال على البارد

- لعمل دهان عزل 500 جم / م² (وجه واحد)

- العزل ضد المياه والرطوبة للأسطح المباني و دورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض كالبدرومات وحمامات السباحة وغيرها
- لصق ألواح الاستيروبور والفلين والبلاستيك والفيل على الأسطح الخرسانية والبلاط
- حشو جيد المرونة للفواصل يخلط بحوالي 30% بودرة رمل أو حجارة كمادة حشو فواصل

- يكون طبقة عازلة غير منفذة للمياه بعد الجفاف عالية المرونة وثابتة الكفاءة في درجات الحرارة العالية والمنخفضة بين 100 - 25 درجة مئوية
- له تماسك قوى على الأسطح الجافة والرطبة والخرسانية والطوب والخشب والحديد
- ذو مقاومة عالية للكيمائيات

وصف المنتج

معدلات الاستخدام

الاستعمال

المميزات

المواصفات الفنية

طريقة الاستخدام

العبوات

التخزين

تعليمات الأمان

0.99 ± 0.01 كجم/لتر

11 - 9

2 - 3 كجم / م² (حسب الغرض من الاستخدام)

الكثافة الجافة

الرقم الهيدروجيني

معدل الإستهلاك

- يجب تقليب بيتوبلاست WBF قبل الاستعمال مباشرة تقريبا جيدا حتى الوصول الى قوام متجانس تماما

- يجب تنظيف الاسطح اولا من الاتربة والزيوت والشحوم

- يتم دهان طبقة برايمر المخفف بالماء بنسبة 3 : 1 لضمان التصاق اقوى مع الاسطح

- تدهن طبقتين الى ثلاث طبقات من بيتوبلاست WBF باستعمال الفرشاة للوصول لسمك 1-2 مم لتسهيل التشغيل ويمكن تخفيف بيتوبلاست WBF بنسبة 20 - 10 % بالماء

- تدهن الطبقات التالية بعد حوالي 6 ساعات من الطبقة السابقة وبعد الوصول الى درجة من الجفاف يمكن المشي عليها اوثنى يوم وذلك حسب حرارة ورطوبة الجو

- تبلل معدات التنفيذ بالماء قبل الاستعمال وعلى فترات اثناء التشغيل وتغسل جيدا بالماء بعد الاستعمال

- بيتوبلاست W.B.F متوفر في عبوات 12كجم , 200 كجم

- التخزين 6 أشهر في ظروف تخزين مناسبة بعيدة عن حرارة الشمس المناسبة

- البيئة : لا تسكب المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقا للقوانين المحلية . تعليمات الأمان
احتياط الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فورا بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب دون تأخير
السمية : غير سام طبقا لقواعد الصحة والأمان السائدة

Sales Office : 6th October City - Central Road

3th District -First Phase - Build No 79

Tel: (+202) 38872423

Factory : Alex Cairo Road KM 110 - Wady Al-Natron

Email: Info@Kemia-KFBP.com

Sales Number : 01041116711

الإدارة و المبيعات : مدينة 6 أكتوبر - المحور المركزي

الحي الثالث - المجاورة الأولى - عمارة 79

الأدارة و المبيعات : 01041116711 (+20)

المصنع : طريق الأسكندرية القاهرة الصحراوي

الكيلو 110 - وادي النطرون

التليفون و الفاكس : 3551009-3551008 (+2045)

ايميل : info@kemia-kfbp.com