



Kemia

For Building Products

كيميا لمنتجات البناء



بيتوبلاست W.B.R 60% (مستحلب بيتوميني مطاطي للعزل علي البارد)

- بيتوبلاست W.B.R** عبارة عن دهان بيتوميني مطاطي مستحلب مع الماء يستخدم للعزل في الأماكن المعرضة للرطوبة (بخار الماء) أو المياه
- لعمل دهان عزل 500 جم / م² (وجه واحد)
 - يستخدم لعمل غشاء واقى ضد المياه وبخار الماء في الأماكن المعرضة للرطوبة
 - يستخدم في عزل الأساسات الخرسانية المدفونه أو فوق سطح الأرض لحمايتها من المياه الجوفيه والأملاح
 - يمكن إستخدامه بعد التخفيف بإضافه للمونه الأسمنتية لرفع مقاومتها لنفذية المياه
 - يستخدم لعزل وحماية الأسقف النهائية ودورات المياه
 - يمكن إستخدامه كلاصق لألواح الفلين والبلاستيك والفنيل الأستيريورعلى الخرسانة
 - عزل غرف التفتيش ومواسير الصرف الصحي

- سهولة تشغيل و سرعة جفاف
- قوة التصاق عالية بالأسطح و لا يتأثر بالعوامل الجوية بعد الجفاف جميع خطوات التشغيل يتم علي البارد
- ذو أساس مائى لذا فهو إقتصادي من حيث التكاليف
- عالي مقاومه للأحماض والكيماويات
- قابل للتشغيل على الأسطح الخرسانية الجافه والرطبة
- غير قابل للإشتعال وغير سام لذا فهو آمن صحيا

وصف المنتج

معدلات الاستخدام

الاستعمال

المميزات

المواصفات الفنية

السائل عالي اللزوجة اسود اللون	الشكل الظاهري
0.05±1.00	الكثافه النوعيه
تقريبا 60 %	المحتوى الصلب
حد أقصى 8%	محتوى الرماد
من 2 - 3 ساعات اعتمادا على درجة الحرارة	زمن الجفاف
%500	المطاطية
0.8 : 1 من مادة S.B.S او 8 : 10 من مادة SBR	كمية الماده المطاطة

- ينظف السطح من الأتربة والزيوت والشحوم وأى مواد عالقة قد تؤثر في قوة الالتصاق
- تقلب عبوة قبل الإستخدام للحصول على قوام متجانس عند التشغيل
- يتم دهان وجه تحضيرى من المخفف بالماء بنسبة (حسب نفاذية الأسطح ودرجة رطوبتها)
- يتم دهان الطبقة التالية بعد من 2- 1 ساعه تقريبا من دهان الوجه التحضيرى (يفضل دهان طبقتين بعد الدهان التحضيرى المخفف)
- يتم الدهان بإستخدام الفرشاه العاديه أو بطريقه الرش (يمكن التخفيف بإضافة من 10% مياه نظيفه)
- يمكن رش الطبقة النهائيه برمل نظيف جاف عند التنفيذ مباشرة (يتم إزالة الرمل الزائد بعد جفاف طبقة الدهان)

- بيتوبلاست W.B.R متوفر في عبوات 12كجم , 200 كجم

- التخزين 6 أشهر في ظروف تخزين مناسبة بعيدة عن حرارة الشمس المناسبة
- البيئة : لا تسكب المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقا للقوانين المحلية . تعليمات الأمان
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فورا بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب دون تأخير
- السمية : غير سام طبقا لقواعد الصحة والأمان السائدة

العبوات

التخزين

تعليمات الأمان

Sales Office : 6th October City - Central Road

3th District -First Phase - Build No 79

Tel: (+202) 38872423

Factory : Alex Cairo Road KM 110 - Wady Al-Natron

Email: Info@Kemia-KFBP.com

Sales office number : (+02) 01041116711

الإدارة و المبيعات : مدينة 6 أكتوبر - المحور المركزي
الحي الثالث - المجاورة الأولى - عمارة 79

الإدارة و المبيعات : 01041116711 (+20)

المصنع : طريق الأسكندرية القاهرة الصحراوي
الكيلو 110 - وادي النطرون

التليفون و الفاكس : 3551009-3551008 (+2045)

ايميل : info@kemia-kfbp.com