



Kemia

For Building Products

كيميا لمنتجات البناء

كيميا إيبوكسي 1104

(إيبوكسي ربط الخرسانة القديمة بالجديدة)



- كيميا إيبوكسي 1104 الأصق عبارة عن منتج متوسط اللزوجة
أساسة إيبوكسي على هيئة مركبين وبفضل خاصية التشرب
العالية التي يتمتع بها فإنه لا يحتاج إلى طبقة برايمر سابقة

- يمكن وضع كيميا إيبوكسي 1104 مباشرة على الأسطح الخرسانية
الجافة أو الرطبة قليلاً قبل صب الخرسانة الجديدة

وصف المنتج

الاستعمال

المواصفات الفنية

شفاف	اللون
0.02 ± 1.44 كجم / لتر	الكثافة (عند 25 °م)
100 %	نسبة المواد الصلبة
1 : 3	نسبة خلط المركبين أ , ب بالوزن
60 دقيقة	فترة التشغيل (25 درجة مئوية) وتقل فترة التشغيل بزيادة درجة الحرارة
18 ساعة	زمن الجفاف الابتدائي (عند 25°م)
5°م	أقل درجة حرارة للتشغيل
300 - 500 جم / م ² / وجه	معدل الاستهلاك

- بعد خلط مركبي كيميا إيبوكسي 1104 خلطاً جيداً يمكن دهانه بالفرشاة أو بمسدس الرش أو بالرولة
يجب أن يكون السطح نظيفاً وخالياً من سقط المونة والزيوت والشوائب الأخرى
يجب صب الخرسانة الجديدة خلال 1 ساعة من الدهان بالإيبوكسي وقبل جفاف طبقة كيميا إيبوكسي 1104
إذا استعمل كيميا إيبوكسي 1104 في أماكن مغلقة فيجب تهويتها أثناء التشغيل

طريقة الاستخدام

- كيميا إيبوكسي 1104 مجموع المركبين 1 كجم , 3 كجم

العبوات

- لمدة 12 شهراً في ظروف تخزين مناسبة وفي عبوات مغلقة

التخزين

- البيئة : لا تسكب المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية . تعليمات الأمان
احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين
أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب دون تأخير
السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة

تعليمات الأمان

Sales Office : 6th October City - Central Road

3th District -First Phase - Build No 79

Tel: (+202) 38872423

Factory : Alex Cairo Road KM 110 - Wady Al-Natron

Email: Info@Kemia-KFBP.com

الإدارة و المبيعات : مدينة 6 أكتوبر - المحور المركزي

الحي الثالث - المجاورة الأولى - عمارة 79

تليفاكس : (+202) 38372423

المصنع : طريق الأسكندرية القاهرة الصحراوي

الكيلو 110 - وادي النطرون

التليفون و الفاكس : 3551009-3551008 (+2045)

إيميل : info@kemia-kfbp.com