



Kemia

For Building Products

كيميا لمنتجات البناء

كيميا ايبوكسي AL 100

دهان ايبوكسي معدل بالالومنيوم لحماية المنشآت الحديدية الجديدة والمستعملة

كيميا ايبوكسي AL 100 دهان ايبوكسي نهائي لا يحتاج الطبقة تحضيرية وهو عالي البنائية يتكون من مركبين ومعدل بالالومنيوم وله قوة التصاق عالية بالحديد الصدى والدهانات القديمة.
- مطابق للمواصفات القياسية ES196, ASTM C881



225 جم / م² / وجه (لسمك 150 ميكرون)

- يستعمل بوجه خاص في إعادة دهان المنشآت الحديدية التي يعلوها الصدأ
- و تجديد الدهانات القديمة غير الصالحة.
- ويستعمل أيضا في دهانات المنشآت الحديدية التي تم تنظيفها يدوياً
- و هو مثالي للاستعمال في حماية المباني الحديدية والأسوار والمواسير
- و الكباري وأي منشأ حديدي معرض للعوامل الجوية.
- في حالة الأسطح المعرضة للاحتكاك يتم دهان وجه نهائي من كيميا ايبوكسي PUR 129 شفاف

وصف المنتج

معدلات الاستخدام

الاستعمال

فضي	اللون
86±1%	نسبة المواد الصلبة (بالوزن)
1.16 ± 0.02 kg/1	الكثافة (كجم/لتر)
4 : 1	نسب خلط المركبين أ، ب
4 ساعات	فترة التشغيل
8 ساعات	زمن الجفاف الابتدائي
24 ساعة	زمن الجفاف النهائي
7 أيام	فترة التصلد الكامل

المواصفات الفنية

طريقة الاستخدام

- تزال جميع الزيوت والشحوم والأجزاء المفككة من علي الأسطح المراد دهانها
- يقلب كل من المركبين على حدة ثم يخلط المركبين مع بعضهما خلطا ميكانيكيا جيدا بخلط ميكانيكي بطي السرعة (300 لفة / دقيقة).

- يدهن كيميا ايبوكسي AL100 بالفرشاة او الرولة أو بالرش
- يدهن وجه في الأحوال العادية ووجهين او اكثر عند الحاجة لحماية خاصة ضد الكيماويات او الظروف الجوية القاسية

المركبين : 1 كجم - 4 كجم

- لمدة عامين في مكان جاف وفي درجة حراره لا تزيد عن 45 م

- البيئة : لا تسكب المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقا للقوانين المحلية
النقل : لخطورة في نقله
السمية: غير سام طبقا لقواعد الصحة والأمان السائدة

العبوات

التخزين

تعليمات الأمان

Sales Office : 6th October City - Central Road

3th District -First Phase - Build No 79

Tel: (+202) 38872423

Factory : Alex Cairo Road KM 110 - Wady Al-Natron

Email: Info@Kemia-KFBP.com

Sales office number : (+02) 01041116711

الإدارة و المبيعات : مدينة 6 أكتوبر - المحور المركزي
الحي الثالث - المجاورة الأولى - عمارة 79

الأدارة و المبيعات : 01041116711 (+02)

المصنع : طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي
الكيلو 110 - وادي النطرون

التليفون و الفاكس : 3551009-3551008 (+2045)

ايميل : info@kemia-kfbp.com