



كيميا لمنتجات البناء

Kemia

For Building Products

كيميا ايبوكسي 1101

دهان ايبوكسي تحضيرى (برايمر) ودهان مقوي للأسطح

وصف المنتج

- كيميا ايبوكسي 1101 منتج منخفض اللزوجة أساسية ايبوكسي معالج على هيئة مركبين A/B
- كيميا ايبوكسي 1101 يستخدم كبرايمر ايبوكسي لمعالجة الأسطح المسامية قبل دهان طبقة ايبوكسي

الاستعمال

- مقوى للأسطح الخرسانية (يدهن وجه واحد أو وجهين).
- دهان تحضيرى (برايمر) للدهانات الأيبوكسية (يدهن وجه واحد) .
- لمعالجة الأسطح المسامية (يدهن وجه واحد) .

المواصفات الفنية

شفاف	اللون
كجم / لتر 0.90 ± 0.02	الكثافة (عند 25 °م)
23 %	نسبة المواد الصلبة
1 : 4	نسبة خلط المركبين أ , ب بالوزن
4 ساعات	فترة التشغيل (25 درجة مئوية) وتقل فترة التشغيل بزيادة درجة الحرارة
ساعتين	زمن الجفاف الابتدائي (عند 25°م)
24 ساعة	زمن الجفاف النهائي (عند 25°م)
7 أيام	فترة التصلب الكامل
12 - 24 ساعة	وقت دهان الوجه التالى عند (25°م)
5°م	أقل درجة حرارة للتشغيل
150 - 200 جم / م ² / وجه	معدل الاستهلاك

طريقة الاستخدام

- بعد خلط مركبي كيميا ايبوكسي 1101 خلطا جيدا يمكن دهانة بالفرشاة أو مسدس الرش أو الرولة . ويجب أن يكون السطح المراد دهانة نظيفا جافا وخالى من الأتربة والزيوت والشوائب الأخرى وفي حالة تشغيل كيميا ايبوكسي 1101 فى حجرات مغلقة يجب تهويتها جيدا

العبوات

- كيميا ايبوكسي 1101 مجموع المركبين 1 كجم , 4 كجم

التخزين

- لمدة 12 شهرا فى ظروف تخزين مناسبة وفى عبوات مغلقة

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تسكب المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقا للقوانين المحلية . تعليمات الأمان
احتياط الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فورا بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب دون تأخير
السمية : غير سام طبقا لقواعد الصحة والأمان السائدة

Sales Office : 6th October City - Central Road

3th District -First Phase - Build No 79

Tel: (+202) 38872423

Factory : Alex Cairo Road KM 110 - Wady Al-Natron

Email: Info@Kemia-KFBP.com

الإدارة و المبيعات : مدينة 6 أكتوبر - المحور المركز

الحي الثالث - المجاورة الأولى - عمارة 79

الأدارة و المبيعات : 01041116711 (+20)

المصنع : طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي

الكيلو 110 - وادي النطرون

التليفون و الفاكس : 3551009-3551008 (+2045)

ايميل : info@kemia-kfbp.com