



Kemia

For Building Products

كيميا لمنتجات البناء

كيميا ايبوكسي S.B 1110

(دهان ايبوكسي عازل بأساس التار بيتش يحتوى على مذييات)



وصف المنتج

دهان ايبوكسي مكون من مركبين بأساس التار بيتش يحتوى على مذييات مقاوم لالمالح والكيمويات

طريقة الاستخدام

- 1- يتم تنظيف السطح جيدا من الشحومات والزيوت و الأتربة .
- 2- يتم خلط المركبين وتقليبهم تقليباً جيداً .
- 3- يتم الدهان بالفرشاه أو الروله أو مسدس الرش .
- 4- يجب أن يكون المكان أثناء التنفيذ جيد التهوية .
- 5- يجب تجنب استنشاق الأبخرة .
- 6- يجب استخدام الكمامة وتجنب ملامسة المادة للجلد أو العين .

المواصفات الفنية

أسود وبنى	اللون
1.2 كجم / لتر	الكثافة
70 ± 1	المحتوي الصلب
5 م / لتر عند سمك 100 ميكرون	معدلات الفرد
150 دقيقة	زمن الجفاف الابتدائي
24 ساعة	زمن الجفاف النهائي

الاستعمال

- 1- يستخدم لعزل الأسطح الفولاذية و الألومنيوم المعرضة لظروف قاسية .
- 2- يستخدم في المنشآت الملاحية والسفن ومنشآت الطاقة والمنشآت الخاصة بالبترول .
- 3- يستخدم في عزل الأجسام المدفونة المعرضة للأملح والقلويات والأحماض .
- 4- يستخدم لعزل وحماية المواسير والأسطح الحديدية المعرضة لظروف قاسية .

المميزات

- 1- منخفض التكلفة لذلك يعد الخيار البديل للدهانات عالية التكلفة المكونة من مركبين .
- 2- ذو مرونة دائمة (أعلى من مرونة أنظمة الأيبوكسي الأكثر شيوعاً) ترافقها متانة عالية .
- 3- ذو مقاومة ممتازة للماء وماء البحر ومياه الصرف الصحي والمحاليل الملحية والمنظفات والزيوت المعدنية والشحوم .
- 4- ذو مقاومة ممتازة للتآكل والأحتكاك والصدمات .
- 5- لا يحتاج إلى أساس أو طلاء عند تطبيقه .
- 6- مناسب لتبطين خزانات المياه (عدا خزانات مياه الشرب)

العبوات

- كيميا ايبوكسي S.B 1110 عبارة عن مركبين 1 كجم ، 5 كجم

التخزين

- يتم تخزين كيميا ايبوكسي S.B 1110 في اماكن جيدة التهوية و في عبوات محكمة الغلق .

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تسكب المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية . تعليمات الأمان احتياط الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب دون تأخير السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة

Sales Office : 6th October City - Central Road

3th District -First Phase - Build No 79

Tel: (+202) 38872423

Factory : Alex Cairo Road KM 110 - Wady Al-Natron

Sales : (+20) 01041116711

Email: Info@Kemia-KFBP.com

الإدارة و المبيعات : مدينة 6 أكتوبر - المحور المركزي

الحي الثالث - المجاورة الأولى - عمارة 79

المبيعات : 01041116711 (+20)

المصنع : طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي

الكيلو 110 - وادي النطرون

التليفون : 01221705605 (+02) - 3551008 (+202)

ايميل : info@kemia-kfbp.com